

RIVESTIMENTI E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PISCINE

AQUALINER 75/100

Caratteristiche generali

Telo impermeabilizzante in plastica costituita da cloruro di polivinile plastificato (PVC-P), utilizzato per il rivestimento di piscine.

Aqualiner 75/100 è prefabbricato e indipendente, elastico ed a tenuta stagna. Preserva dallo sviluppo di alghe, batteri e micro-organismi, mediante agenti antimicotici incorporati nella membrana.

Dati tecnici

Caratteristiche	Prestazione
Materiale	Membrana plastica in cloruro di polivinile plastificato (PVC-P)
Spessore	0.75 mm
Temperatura di massima resistenza	33 °C
Temperatura di utilizzo	18 °C – 25 °C

Proprietà

- Stabilizzata contro i raggi UV;
- Resistente alle macchie;
- Resistente ai prodotti chimici usualmente utilizzati per il trattamento dell'acqua nelle piscine;
- Conforme al regolamento REACH;
- Non resistente a catrame, bitume, olio, carburante e altri solventi;
- Non resistente a contatto diretto con altre materie plastiche;
- Conforme alla norma EN 15836-1.

Stoccaggio e conservazione

Conservare il liner in luoghi protetti dalla luce del sole, dalla pioggia, dalla neve e dal ghiaccio a temperatura tra + 10 °C e + 25 °C.

Proteggere il prodotto anche in sito dall'azione diretta degli agenti atmosferici.

La posa dovrebbe avvenire con temperatura ambiente tra i 18 °C e i 25°C.

Gamma colori



Celeste



Sabbia



Azzurro




Bianco



Grigio




Ardesia
Slate



Granito sabbia
Granite sand



Granito grigio
Granite grey



Granito verde
Granite green



Granito blu
Granite blue

Note

- Il presente documento può essere modificato in ogni sua parte senza alcun preavviso dalla scrivente.
- La C.P.A. s.r.l. non si assume alcuna responsabilità per eventuali problematiche derivanti da erroneta interpretazione del testo.
- La C.P.A. s.r.l. inoltre declina ogni responsabilità per le possibili inesattezze contenute nel presente documento, se dovute ad errori di stampa o di trascrizione.

